



ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ПРИДАЕТ БЛЕСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ОПИСАНИЕ

Готовая к применению восковая эмульсия на основе полиуретана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может наноситься на пол и стены
- Защищает поверхность от пыли, загрязнений и пятен различного типа, в том числе фломастеров
- Придает блеск поверхности
- Устойчив к истиранию
- Легкость в повседневном уходе за поверхностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт может применяться в различных случаях, как например:

- Использование в качестве защитного покрытия для поверхностей, выполненных декоративной штукатуркой Starlike Decor, цементных штукатурок, камня, керамогранита (в том числе полуполированного), матовых агломератов и котто.
- Защитная обработка от пыли цементных и полированных стяжек, а также цементных выравнивающих составов Litoliv S40, Litoliv Extra 15 или Litoplan Rapid.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением хорошо взболтать флакон.

Продукт наносится валиком или кистью непосредственно на поверхность однородным тонким слоем. Избегать образования излишков материала. Хождение по обработанной поверхности возможно не ранее чем через 6 часов.

Достаточно нанесения одного слоя Litolux. Для пористых материалов, в целях обеспечения максимальной защиты, можно нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (около 4 часов).

УХОД

Для уборки поверхности использовать обычные нейтральные средства.

ВНИМАНИЕ

- Не применять в саунах, турецких банях и в других помещениях, подвергающихся высокому температурному режиму и влажности. Для этих целей использовать Litolux Extra.
- Наносить при температуре не ниже +10 °С.
- Только для внутренних работ.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Гель
Цвет	Белый
Запах	Характерный
рН	7-8
Удельный вес (t = +20 °С)	1,035
Устойчивость к разрушению	Не подвергается
Нанесение	Кисть или валик
Температура применения	От +10 до +30 °С
Время высыхания	Около 4 часов
Время выдержки перед началом хождения	6 часов
Расход	15 - 18 м.кв/литр
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	24 месяца в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. Боится холода.
УПАКОВКА	Флакон 1 литр Коробка 12 шт.