



ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ПРИДАЕТ БЛЕСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ в том числе в саунах и банях



ОПИСАНИЕ

Готовый к применению полиуретановый состав на основе растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Влагоустойчивый
- Высокая устойчивость к истиранию и царапинам
- Высокая химическая устойчивость
- Может наноситься на пол и стены
- Защищает поверхность от пыли, загрязнений и пятен различного типа, в т.ч. фломастеров
- Легкость в повседневном уходе за поверхностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт может применяться для внутренних работ в различных случаях, как например:

- Использование в качестве защитного покрытия для поверхностей, выполненных декоративной штукатуркой Starlike Decoq, цементных штукатурок, камня, керамогранита (в том числе полуполированного), матовых агломератов и котто. Может применяться в саунах и хаммамах.
- Защитная обработка от пыли цементных и полированных стяжек, а также цементных выравнивающих составов Litoliv S40, Litoliv Extra 15 или Litoplan Rapid.

Подходит также для обработки пола и стен станций тех.обслуживания, производственных и пищевых предприятий, резервуаров для слива отходов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением хорошо взболтать.

Litolux Extra наносится валиком непосредственно на поверхность однородным тонким слоем. Избегать образования излишков материала. Хождение по обработанной поверхности возможно не ранее чем через 6 часов.

Достаточно нанесения одного слоя Litolux Extra. Для пористых материалов, в целях обеспечения максимальной защиты, можно нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (около 4-5 часов).

Инструмент, который использовался для нанесения Litolux Extra можно мыть водой.

УХОД

Для уборки поверхности использовать обычные нейтральные средства.

ВНИМАНИЕ

- Не добавлять в продукт другие составы.
- Перед применением хорошо взболтать.
- Наносить при температуре не ниже +5 °С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Цвет	Прозрачный
Удельный вес (t = +20 °С)	1,05
Нанесение	Валик
Минимальная температура нанесения	+ 5 °С
Время высыхания	3 - 4 часа
Время полного высыхания (+20 °С)	7 дней
Расход	1 кг на 4 - 7 м ²
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	6 месяцев в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
УПАКОВКА	Флакон 1 кг Коробка 11 шт.